SILIKAGEL 60 N

Pro přípravu TLC desek, bez obsahu pojiv

CAS: 7631-86-9
Vzorec: SiO_2

Technické parametry

Specifický povrch:	350-450 m^2/g
Objem pórů:	~0,8 ml/g
Úbytek při sušení:	< 9 %

Velikost částic	Balení	Katalogové číslo
8-16 µm	500 g	R.CN46.1
8-16 µm	1 kg	R.CN46.2