Papír filtrační zpevněný pro kvantitativní analýzu WHATMAN



Zpevněné papíry s nízkým procentem popela

- Obsah popelovin 0,015%

Technické parametry

Rychlost filtrace: doba ve vteřinách potřebná ke zfiltrování 100 ml destilované vody na filtru o celkové ploše 10 cm^2

Grade	Charakteristika	Zachycené částice s 98% účinností (µm)*	Tloušťka (mm)	Plošná hmotnost ($g/m^{2)}$	Rychlost filtrace
50	nejtenčí papír firmy Whatman, pomalý průtok, dobrý záchyt, neuvolňuje vlákna	2.7	0.115	97	2685
52	pro běžné použití, střední záchyt a průtok	7	0.175	101	235
54	velmi rychlý průtok, pro velké částice a gelovité precipitáty	20 - 25	0.185	185	39

Grade	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Grade 50	55.0	100	1450055
Grade 50	70.0	100	1450070
Grade 50	90.0	100	1450090
Grade 50	110.0	100	1450110
Grade 50	125.0	100	1450125
Grade 50	150.0	100	1450150
Grade 50	185.0	100	1450185
Grade 50	240.0	100	1450240
Grade 50	320.0	100	1450320

Grade 52	90.0	100	1452090
Grade 52	110.0	100	1452110
Grade 52	125.0	100	1452125
Grade 52	150.0	100	1452150
Grade 52	240.0	100	1452240
Grade 54	55.0	100	1454055
Grade 54	70.0	100	1454070
Grade 54	90.0	100	1454090
Grade 54	110.0	100	1454110
Grade 54	125.0	100	1454125
Grade 54	150.0	100	1454150
Grade 54	185.0	100	1454185
Grade 54	240.0	100	1454240
Grade 54	320.0	100	1454320

K dispozici i jako archy - informujte se.



Zpevněné bezpopelové papíry

- Max 0,006% popelovin, velmi pevné

Technické parametry

Rychlost filtrace: doba ve vteřinách potřebná ke zfiltrování 100 ml destilované vody na filtru o celkové ploše 10 cm^2

Grade	Charakteristika	Zachycené částice s 98% účinností (µm)*	Tloušťka (mm)	Plošná hmotnost ($g/m^{2)}$	Rychlost filtrace
540	pro běžné použití, střední záchyt a průtok	8	0.160	88	200
541	Zpevněné bezpopelové papíry	20 - 25	0.155	82	34
542	pomalý průtok, pro jemné částice v rozpouštědlech, která snižují pevnost normálních papírů	2.7	0,150	93	2510

Grade	Průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Grade 540	55,0	100	1540055
Grade 540	90,0	100	1540090
Grade 540	110,0	100	1540110
Grade 540	125,0	100	1540125
Grade 540	150,0	100	1540150
Grade 540	185,0	100	1540185
Grade 540	240,0	100	1540240
Grade 541	55,0	100	1541055
Grade 541	70,0	100	1541070
Grade 541	90,0	100	1541090
Grade 541	110,0	100	1541110
Grade 541	125,0	100	1541125
Grade 541	150,0	100	1541150
Grade 541	185,0	100	1541185
Grade 541	240,0	100	1541240
Grade 541	320,0	100	1454320
Grade 542	55,0	100	1542055
Grade 542	70,0	100	1542070
Grade 542	90,0	100	1542090
Grade 542	110,0	100	1542110
Grade 542	125,0	100	1542125
Grade 542	150,0	100	1542150
Grade 542	185,0	100	1542185
Grade 542	240,0	100	1542240

K dispozici i jako archy - informujte se.