Olej silikonový Rotitherm®

Náplně vysokoteplotních olejových lázní

Technické parametry

Rotitherm®	H 250	M 220	M 150
Hustota při 0 °C	1,05 g·cm^{-3}	1,00 g·cm^{-3}	1,00 g·cm^{-3}
Hustota při +180°C	0,90 g·cm^{-3}	0,85 g·cm^{-3}	0,85 g·cm^{-3}
Teplotně stabilní do	+250 °C	+220 °C	+150 °C
Teplota vzplanutí	> 360 °C	> 360 °C	> 370 °C
Teplota tání	-65 °C	< -50 °C	< -50 °C
Teplota hoření	> 300 °C	> 320 °C	> 310 °C



Typ	Viskozita při 20 °C (mm^{2}s^{-1})	Viskozita při 100 °C (mm^{2}s^{-1})	Balení (l)	Katalogové číslo
H 250	200	34	1	R 16701
H 250	200	34	10	R 16702
M 220	1000	300	1	R 09911
M 220	1000	300	5	R.0991.2
M 150	100	32	1	R 09901
M 150	100	32	5	R 09902